



## FICHE TECHNIQUE

**PRODUIT :** REFRA B5044

**DESCRIPTION :** Béton réfractaire hydraulique dense à guniter MTA

### Caractéristiques physiques

Constituant de base	Andalousite
Granulométrie	0-6 mm
Temperature d'emploi (°C)	1 600
Densité apparente	2,22
Porosité ouverte (%)	17,07
Résistance à l'écrasement a froid N/mm <sup>2</sup> A 1400°C	65

### Composition chimique (%)

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO
60 - 65	30 - 32	0,8 - 0,9	3 - 4

### Principales utilisations

- *Entretien par gunitage des murs latéraux du refroidisseur*

\* Garantie : 10 mois

\* Origine du produit : Algérien

\* Durée de stockage : 12 mois

### LES REFRACTAIRERS D'ALGERIE , REFRACTAL

Siège social : Chaiba - Commune Sidi Amar (Annaba)

Unité de production : Complexe Sidérurgique El-Hadjar - Annaba.

Tel : 038 57.42.40 Tel/Fax: 038 57.42.07 Fax: 038 57.42.23

Email : [refractal\\_dg@hotmail.com](mailto:refractal_dg@hotmail.com)

Site web : [www.refractal-algerie.com](http://www.refractal-algerie.com)