



FICHE TECHNIQUE

PRODUIT : REFRA B7044

DESCRIPTION : Béton réfractaire à Guniter HTA

Caractéristiques physiques

Constituant de base	Bauxite
Granulométrie	0 - 5 mm
Résistance pyroscopique (°C)	1 550
Densité apparente	2,30
Porosité ouverte (%)	22,7
Résistance à l'écrasement (N/mm ²) apres sechage à 110°C	50

Composition chimique (%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO
74-75	17-18	1-1,2	3-4

Principales utilisations

- *Gunitage capot de chauffe.*
- *Entretien des parois des répartiteurs acierie par projection.*

* Origine du produit : Algérien

* Durée de stockage : 09 mois

LES REFRACTAIRES D'ALGERIE , REFRACTAL

Siège social : Chaiba - Commune Sidi Amar (Annaba)

Unité de production : Complexe Sidérurgique El-Hadjar - Annaba.

Tel : 038 57.42.40 Tel/Fax: 038 57.42.07 Fax: 038 57.42.23

Email : refractal_dg@hotmail.com

Site web : www.refractal-algerie.com

Ces données techniques sont spécifiques pour une masse normale et sont exposées à des variations raisonnables.