



E-mail :
refractal_dg@hotmail.com

SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07
Fax: 213 38 57.42.23

UNITE

Complexe Sidérurgique
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35
Art. d'imposition : 23110120613



LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 120.000.000.00 DA

Filiale du groupe IMETAL



Fiche Technique

REFRA B 8045

Béton réfractaire à couler ou vibrer

Caractéristiques physiques

Constituant de base : Bauxite
Granulométrie : 0 – 10 mm

| | |
|---|-------|
| Résistance pyroscopique (°C) | 1700 |
| Densité apparente | 2,72 |
| Porosité ouverte (%) | 18,21 |
| Résistance à l'écrasement en kg/cm ² | 500 |

Composition chimique (%)

| Al ₂ O ₃ | SiO ₂ | CaO |
|--------------------------------|------------------|------|
| 78,01 | 13.22 | 5.94 |

Principales utilisations

- *Fours à chaux.*
- *Fours de pelletisation.*
- *Pièces de bruleurs préfabriquées.*
- *Four de fusion fonderie.*